GO4CORK®

100% KVALITNÍ KORKOVÁ PODLAHA

Technický list			GO4CORK
Dostupné rozměry	905 x 295 x 10.5mm		
Stupeň využití - EN 685			
Domácí - třída 23			
Obecné vlastnosti - EN 14085 + EN 12104	Standard	Jednotka	Specifikace
Rozměry Šířka: Délka:	EN 427	mm	± 0,10% do max. 0,5 mm max. 2,0 mm
Celková tloušťka	EN 428	mm	± 0,25
Pravoúhlost	EN 427	mm	≤ 0,50
Rovinnost měřená na povrchové vrstvě	EN 427	mm	≤ 0,30
Zdánlivá hustota	EN 672	Kg/m³	Nominální hodnota (760) ≥ 95%
Hmotnost na jednotku plochy	EN 430	g/m²	Nominální hodnota (8000) ± 10 %
Rozměrová stabilita	EN 669 (Annex C)	%	≤ 5
Otvory mezi panely	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20
Výškové rozdíly mezi panely	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20
Rovinnost panelu (délka - konkávní / konvexní)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / < 1,0
Rovinnost panelu (šířka - konkávní / konvexní)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / < 0,15
Klasifikační vlastnosti - EN 12104 + EN 14085			
Nominální tloušťka korkového povrchu	EN 429	mm	≥ 2,5
Zbytkové vrypy	EN 433	mm	≤ 0,45
Bezpečnostní vlastnosti - EN 14041			
Odolnost proti požáru	EN 13501-1	Třída	Efl s1
Protiskluznost	EN 13893	Třída	DS
Emise formaldehydu	DIN EN 717-1	Třída	E1
Elektrické chování	EN 1815	KV	Není antistatické
Obsah pentachlorfenolu (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	Bez obsahu PCP
Další vlastnosti			
Odolnost proti skvrnám	EN 423 (a)	Stupeň	Stupeň 0 (b)
Snížení kročejového hluku	ISO 140-8	(m²K)/W	16
Kročejový hluk	NF S 31 - 074	dB (Lw)	78
Tepelný odpor	EN 12664	(m²K)/W	R ≤0,150
Lesklost	Měřič lesku 60º	Stupně Gardner (ºG)	12 ± 3º

(a) tyto produkty byly testovány dezinfekčními prostředky, ropnými produkty, destiláty, C2H5OH, NH4OH, kyselinou citronovou

(b) - Stupeň 0 - Beze změn / Stupeň 1 - velmi malá změna / stupeň 2 - Malá změna / Stupeň 3 - Změna / "Stupeň 4 - Silná Změna

FEDER
UNIÃO EUROPEIA