


# EasyFloor

SPC vinylové podlahy se zámek  
a integrovanou korkovou podložkou


Každodenní komfort.  
Každodenní pohodlí.




 Ticho

 Komfortní  
chůze

 Indoor  
Air Quality

 Přírodní  
tepelná izolace

 Odolnost  
proti nárazu

 **LIKOR**

# EasyFloor SPC

SPC vinylové podlahy se zámek  
a integrovanou korkovou podložkou

## Technický list

	norma	jednotka/požadavek	hodnota
Rozměr (d x š x t)	—	mm	1.225x190x5,2
Hmotnost / m <sup>2</sup>	—	kg/m <sup>2</sup>	9,4
Balení (přebal/paleta)	—	m <sup>2</sup>	1,629 / 71,676
Úroveň zatížení: domácí	ISO 10874	třída	23
Úroveň zatížení: komerční	ISO 10874	třída	32

### Všeobecné vlastnosti - EN16511

Tloušťka, t	ISO 24337	$\Delta \text{tavg} \leq 0,50 \text{ mm}$ , vzhledem k nominální hodnotě / $t_{\text{max}} - t_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}$	splňuje
Délka, d	ISO 24337	$\leq 1500 \text{ mm}$ : $\Delta l \leq 0,5 \text{ mm}$ / $> 1500 \text{ mm}$ $\Delta l \leq 0,3 \text{ mm} / \text{m}$	splňuje
Šířka, š	ISO 24337	$\Delta \text{wavg} \leq 0,10 \text{ mm}$ , vzhledem k nominální hodnotě / $w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20 \text{ mm}$	splňuje
Pravoúhlost, q	ISO 24337	$\text{max} \leq 0,20 \text{ mm}$	splňuje
Rovinnost, s	ISO 24337	$\text{max} \leq 0,30 \text{ mm} / \text{m}$	splňuje
Spáry, o	ISO 24337	$\text{max} \leq 0,20 \text{ mm}$	splňuje
Výškový rozdíl, h	ISO 24337	$h_{\text{max}} \leq 0,15 \text{ mm}$	splňuje
Rovinnost lamely (délka konkávní/konvexní)	ISO 24337	konkávní $\leq 0,50\%$ , konvexní $\leq 1,0\%$	splňuje
Rovinnost lamely (šířka konkávní/konvexní)	ISO 24337	konkávní $\leq 0,15\%$ , konvexní $\leq 0,20\%$	splňuje

### Klasifikované vlastnosti - EN16511

Odolnost proti opěření IP	EN 15468	počet opakování $\geq 3\ 000 \text{ s}$	splňuje
Odolnost vůči nárazu mm (velký míč)	EN 13329:2006 + A1:2008 příloha F	$\geq 1200 \text{ mm}$	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN 425	počet opakování $25\ 000 \text{ s}$	splňuje
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 4 / skupina 3: stupeň 3	splňuje
Odolnost proti protlačení	EN ISO 24343-1	$\leq 0,2 \text{ mm}$	splňuje
Odolnost vůči bobtnání	ISO 24336	$\leq 18\%$	splňuje

### Bezpečnostní vlastnosti - EN 14041

Odolnost proti požáru	Bfl-s2	třída	Cfl s2
Protiskluznost	EN 13893	třída	DS
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	E1
Obsah pentachlorophenolu (PCP)	EN 12667/ISO 1957	mg/kg	nezjistitelný
Teplotní odolnost	EN ISO 10456	m <sup>2</sup> .K/W	0,03

Podlahové studio LiKOR, Dobříš  
podlahove.studio@likor.cz  
tel. 723 369 277

Dům podlah LiKOR, Praha  
dum.podlah@likor.cz  
tel. 721 657 223

**LiKOR**

OCHRANNÁ VRSTVA

DEKORATIVNÍ VRSTVA

SPC DESKA SE ZÁMKEM CORKLOC

INTEGROVANÁ KORKOVÁ PODLOŽKA 1,2 mm

