



ASPECTTA™

CONTOURS & EXCELLENCE

Inspirational
& Stylish Flooring

GD 55 / IC 55

2,5 mm & 8 mm

 **LIKOR**

VLASTNOSTI PRODUKTU A BALENÍ - LEPENÝ VINYL GD (Glue down) 2,5 mm / 0,55 mm a IC (CLICK ISOCORE) 8 mm / 0,55 mm		
Rozměry	1524 mm x 228,6 mm (lamela) 609,6 mm x 101,6 mm (herringbone) 762 mm x 152,4 mm (herringbone) 690 mm x 115 mm (chevron)	1510 mm x 22 0mm (lamela) N/A 720 mm x 120 mm(herringbone) 690 mm x 120 mm (chevron)
Nášlapná vrstva	0,55 mm	0,55mm
Tloušťka	2,5 mm	8 mm
Detail hran	4 mikro sražené hrany	4 mikro sražené hrany
Povrchová úprava	Duraspect™ Extreme Surface Protectant	Duraspect™ Extreme Surface Protectant
Embossing	Synchronizovaná struktura	Synchronizovaná struktura
Hmotnost na jednotku plochy	4051 g/m ²	7885 g/m ²
Kus/balení	10 ks lamel 36 ks herringbone 24 ks herringbone 36 ks chevron	8 ks lamel N/A 24 ks herringbone 22 ks chevron
m ² /balení	3,48 m ² (lamely) 2,23 m ² (herringbone) 2,79 m ² (herringbone) 2,86 m ² (chevron)	2,66 m ² (lamely) N/A 2,07 m ² (herringbone) 1,82 m ² (chevron)
Záruka	20 let	20 let

EVROPSKÉ/MEZINÁRODNÍ STANDARDY - CE CERTIFIKACE/TESTY				
Certifikace CE	EN 14041		Viz níže uvedené normy	Viz níže uvedené výsledky
Odolnost vůči požáru	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		B_{fl} - s1 klasifikace Kritický tok: ≥8,00 kW/m ² Šíření plamene: ≤150 mm do 20 s Hodnota kouře jako % x min: ≤750	B_{fl} - s1 klasifikace Kritický tok: ≥8,00 kW/m ² Šíření plamene: ≤150 mm do 20 s Hodnota kouře jako % x min: ≤750
Obsah PCP (pentachlorofenol)	EN 14041		<0,1 ppm	<5 ppm
Emise formaldehydu	EN 717-1		Třída E1: Uvolnění ≤0,124 mg/m ³	Třída E1: Uvolnění ≤0,124 mg/m ³
Odolnost proti skluzu	EN 13893		Třída DS: Koeficient tření ≥0,3	Třída DS: Koeficient tření ≥0,3
Tepelný odpor (2,5 mm)	EN 12667		0,01745 m ² K/W při 10 °C	Dle EN 12664 Tep. odpor 0,074 (m ² .K/W) Tep. vodivost 0,108 (W/m.k)

EVROPSKÉ/MEZINÁRODNÍ STANDARDY - VÝROBA & UŽITÍ (EN 16511)				
Klasifikace (úroveň použití)	EN ISO 10582 EN ISO 10874		Komerční užití (třída 42) (nominální): ≥0,55 mm Tloušťka (nominální): ≥2,5 mm	Komerční užití (třída 33) (nominální): ≥0,55 mm Tloušťka (nominální): ≥2,5 mm
Zbytkové odsazení	ČSN EN ISO 24343-1 / EN 433		≤0,1 mm	≤0,15 mm

EVROPSKÉ/MEZINÁRODNÍ STANDARDY - VÝROBA A UŽITÍ				
Odolnost vůči kolečkové židli	ČSN EN ISO 4918		Po 25 000 cyklech: Žádné poškození povrchu, praskliny či narušení	Po 25 000 cyklech: Žádné poškození povrchu, praskliny či narušení
Barevná stálost na světle	ISO 105-B02, metoda 3		≥6	≥6

EVROPSKÉ/MEZINÁRODNÍ STANDARDY - OKOLNÍ VLIVY A BEZPEČNOST				
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	N/A	Stupeň R10: ≥10 ° a <19 °	Stupeň R10: ≥10 ° a <19 °
Chemická odolnost	EN ISO 26987 / EN 423 EN 438-2		N/A	Skupiny 1, 2 & 3: Stupeň 5
Nárazová zvuková izolace	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8		ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 18 dB



Just.

Declare.

