

TECHNICKÉ INFORMACE

Akzent 100 Oil



100% přírodní olej na parkety

Olej na rostlinné bázi s vysokým podílem pevných částic pro dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Olej 100% bez obsahu rozpouštědel účinně chrání povrch k trvalému použití v soukromých i veřejných prostorách. Olej velmi dobře penetruje do hloubky a dřevo je tím impregnováno. Póry dřeva ale zůstávají otevřené a dřevo tak může dýchat. Olej je určen pro vnitřní použití.

- Obsahuje rostlinné oleje
- 100% pevné - neobsahuje rozpouštědla
- Nízká spotřeba, velká vydatnost
- Vysoká odolnost proti vodě
- Bezpečné a snadné zpracování
- Certifikované protiskuzové vlastnosti pro pracoviště podle DIN 51130
- Vhodné na dětské hračky podle EN 71-3

Rozsah použití:

Vhodné k prvotní impregnaci dřevěných podlah. Protiskuzové vlastnosti podle DIN 51130, posuzovaná skupina R10. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“. Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. Viz seznam dřevin LOBA na stránkách www.loba.de. V případě pochybností konzultujte s výrobcem.



Údaje o výrobcích

Č. položky

10601

| | | |
|--------|---|-----|
| | | |
| 750 ml | 6 | 480 |
| 3 l | 6 | 180 |

Složení

modifikované rostlinné oleje, sikativa, suché příměsi bez obsahu kobaltu, voda

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

GISCODE

Ö10+



Pokyny ke zpracování

- Povrch musí být odborně zbrúšen. Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty.
- Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až + 25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti vzduchu 40% - 65%, teplotě materiálu +18°C - + 25°C, max. vlhkosti dřeva 12%, pracovní prostory je třeba dostatečně větrat.
- Aby se předešlo poškození parket, je při zpracování třeba usilovat o klima v místnosti, které lze očekávat v ročním průměru.
- Materiál nevytlíkejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Tento výrobek je součástí „Connected Systems“ společností LOBA a Wakol. Schválené kombinace s lepidly na parkety Wakol najdete v části „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika / spotřeba materiálu

Olejový váleček LOBA mikrovlnákno 60-80 nebo stěrka LOBA / 30-60 ml (g)/m² v závislosti na savosti podkladu. Sjednoťte povrch speciálním padem LOBA béžové barvy.

Doba schnutí

- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.
- Použitelné za 24 hodin.
- Umístění nábytku a koberců za 10 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBA Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.

Nanášení válečkem:

- Připravte podklad.
- Naneste vrstvu oleje pomocí válečku LOBA Micro 60-80 v tenké vrstvě.
- Nechte penetrovat 1 hodinu.
- Sjednoťte povrch leštičkou se speciálním béžovým padem LOBA.

Aplikace stěrkou:

Prostor s běžným namáháním: naneste druhý nátěr přímo bez průběžného schnutí.

Sině namáhaný prostor: naneste druhý nátěr po schnutí přes noc.

- První nátěr: Nanášejte olej na jednotlivé části stěrkou LOBATOOL.
- Ihned poté egalizujte jednokotoučovou leštičkou se speciálním béžovým padem LOBASAND SpecialPad.
- Druhý nátěr: Nanášejte olej na jednotlivé části stěrkou LOBATOOL.
- Ihned poté egalizujte jednokotoučovou leštičkou se speciálním béžovým padem LOBASAND SpecialPad.



Pokyny ke zpracování

Důležité pokyny

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle. Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.

Nanášení stěrkou je možné pouze u dřevěných podlah s utěsněnými spárami. Olej ve spárách po dlouhou dobu zcela nezaschne.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přeježdění po povrchu na motocyklech, jízdnicích kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Connected Systems: Výrobky ověřené pomocí systému Connected Systems jsou optimalizovány tak, aby při správném zpracování nedošlo ke tmavému zbarvení, které je způsobeno chemickou reakcí mezi povrchovou úpravou a lepidlem.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

