



DeckFinish

Transparentní

KONZERVACE



Dlouhodobá ochrana pro vaši dřevěnou terasu

1složková povrchová úprava na vodní bázi pro venkovní dřevěný povrch. Tento odborník na venkovní prostředí dodá vaší terase perfektní vzhled, je odolný proti vyšlapání a proti chloru. Svým rychlým a snadným zpracováním navíc robustní povrchová ochrana zkracuje pracovní dobu.

- Zvýraznění přirozené barvy dřeva
- Odolné proti chloru
- Bezpečné a snadné zpracování
- Dřevo není nutné zdrsňovat
- Krátká doba schnutí
- Delší životnost než u olejovaných ploch
- Vhodné na hladká i profilovaná prkna
- Možnost míšení a tónování se všemi barevnými variantami

Rozsah použití:

Vhodné na dřevěné terasy a venkovní podlahy. Protiskluzové vlastnosti podle DIN 51097, posuzovaná skupina A a DIN EN 16165:2021-12, posuzovaná skupina R10.



Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
11842	5l	4	128

Pevná tělesa	38 ±2%
Viskozita DIN 4	25 ±2s
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 12 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Mezní hodnota EU pro výrobek (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 66 g/l VOC.

Pokyny ke zpracování

- Optimální podmínky zpracování +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášejte na horké plochy nebo na plochy vystavené silnému slunečnímu záření, nanosená vrstva by mohla schnout příliš rychle. Nenanášejte, pokud je možné do 3 hodin od nanesení očekávat déšť.
- V případě pochybnosti využijte testovací plochu k vyzkoušení odolnosti, přilnavosti a vzhledu. Výsledky se mohou lišit v závislosti na druhu dřeva, především pak u mastného, silně barevného dřeva a dřeva s vysokým obsahem pryskyřice.
- Použitím pigmentovaných variant lépe pokryjete vizuální zbarvení dřeva působením vlhkosti (např. skvrny od plísňe, rozpíjení a zmodrání).
- Materiál dobře protřepejte.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Zabraňte vytváření kapek na povrchu nebo rozetřete dohladka štětcem nebo kartáčem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

ŘEDIDLO

Pro snížení kryvosti můžete přimíchat k transparentní variantě přípravek DeckFinish Color.

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

LOBA olejový kartáč, štětec / 100-120 ml/m². Skutečná spotřeba materiálu se může lišit v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti dřeva a na intenzitě působení povětrnostních vlivů na povrch. V případě povrchu, který je vystaven silným povětrnostním vlivům, je nutné počítat s výrazně vyšší spotřebou materiálu.

DOBA SCHNUTÍ

- Další zpracování za 2-3 hodiny, do 24 hodin.
- Lehké zatížení po zaschnutí přes noc.
- Možnost úplného zatížení za 48 hodin.

VSTUPNÍ PŘÍPRAVA

- Doporučujeme provést vstupní přípravu přípravkem LOBA DeckPrepare k optimalizaci přilnavosti a k prevenci šednutí dřeva.

PŘÍPRAVA:

První ošetření

- Připravte podklad podle požadavků pro „staré opotřebené podlahy“ nebo „nově instalované podlahy“ v technických
- informacích k výrobku LOBA DeckDegrayer.
- Aplikujte LOBA DeckPrepare podle technických informací.
- Nechejte schnout 1 hodinu. Vyčkejte do úplného zaschnutí.
- Naneste LOBA DeckFinish
- Nechejte schnout min. 2 hodiny
- Naneste druhou vrstvu LOBA DeckFinish

Další ošetření

- Základní čištění přípravkem LOBA DeckDegrayer podle technických informací o výrobku
- Naneste přípravek LOBA DeckPrepare
- Nechejte schnout 1 hodiny
- Naneste přípravek LOBA DeckFinish

K trvalému zachování vzhledu doporučujeme každoroční nanesení základního nátěru a nanesení nové vrstvy na podlahu terasy.

Obecné pokyny

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí jsou platné při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Nižší teploty a vyšší hodnoty relativní vlhkosti vedou ke zpomalení schnutí. Před dosažením finální tvrdosti nečistěte na vlhko. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Použití nátěru LOBA DeckFinish Color v kompaktní struktuře: Nátěr LOBA DeckFinish Color je možné obecně použít bez přípravku LOBA DeckPrepare. Použití přípravku LOBA DeckPrepare výrazně vylepší přilnavost laku k podkladu a zvyšuje spolehlivost a bezpečnost zpracování.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.