

## WAKOL D 3318 MultiFlex, s obsahem vláken

### Technické informace

#### Oblast použití

Vláknem zesílené disperzní lepidlo pro mokré lepení dle DIN EN 14259 vhodné na:

- Homogenní a heterogenní PVC v rolích nebo dlaždicích
- PVC designové podlahy v rolích nebo dlaždicích
- CV podlahy
- linoleum
- pryžové podlahy s tloušťkou do 4 mm

na savé podklady v interiéru.

#### Speciální vlastnosti



1)



2)



3)

- Bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- Odpovídá DIN EN 14259
- Minimalizuje výtlaky v PVC a pryži
- Vhodné na podlahové vytápění
- Vhodné pod invalidní vozíky

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise

2) Označení "Blue Angel" pro nízkoemisní materiály dle RAL – UZ 113

3) Emisní třída dle francouzských zákonů

#### Technické údaje

Základní složka:	Akrylátová disperze
Složení:	Polyakrylátová disperze, voda, smáčedla, zahušťovadla, odpěňovací činidla a konzervační látky, minerální plniva, přírodní pryskyřice
Doba schnutí:	Cca 5 - 10 minut
Doba zpracovatelnosti:	Cca 10 minut
Čisticí prostředek:	Voda, než lepidlo zaschne
Doba skladování:	12 měsíců při pokojové teplotě
Teplota skladování:	Vyšší než +5°C; citlivé na mráz
GISCODE:	D1
EMICODE dle GEV:	EC1 PLUS

Aplikace a spotřeba<sup>4)</sup>:

TKB A2      Cca 290g/m<sup>2</sup>      PVC a CV, pryžové podlahy

TKB B1      Cca 350 g/m<sup>2</sup>      Linoleum

4) Spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu

## Podklad

Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18365. Podklad musí být trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek ovlivňujících přilnavost.

Pokládka vyžaduje hladký podklad, proto podklad důkladně napenetrujte a vyrovnejte pomocí vyrovnávací stěrky WAKOL. Dodržte doporučení v technických listech.

## Aplikace

Lepidlo dobře promíchejte. Pomocí zubaté špachtle naneste na podklad souvislou vrstvu tak, aby se netvořily kaluže. Dodržte dobu schnutí a položte krytinu, dobře ji přitlačte. Po chvíli proveďte přitlačení znovu.

Pryžové podlahy po uplynutí jedné hodiny od lepení znovu uválcujte. Problémové rohy můžete zatížit.

## Bezpečnost a ochrana životního prostředí

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistěte dostatečné větrání během schnutí lepidla! Během práce s lepidlem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle a rukavice. Při zasažení očí nebo pokožky zasažené místo omyjte dostatečným množstvím vody. Nářadí omyjte vodou a mýdlem ihned po použití. Nedovolte, aby výrobek vnikl do kanalizace, vodních ploch a na zem.

Obsahuje isothiazolinone. Informace pro alergiky jsou dostupné na +49 (0)6331/8001-144

## Likvidace

Pouze prázdné obaly je možné recyklovat. Zaschlé lepidlo může být zlikvidováno jako domácí odpad.

## Důležité pokyny

Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D 3318 ohřát ve vytápěné místnosti. Všechny udávané hodnoty jsou měřeny při 20°C and 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro lepení pryžových podlah v prostorách, kde hrozí kontakt s větším množstvím vody (vstupní prostory) a vlhkých místnostech, použijte WAKOL PU 270

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Tento technický list byl vydán 30.03.2015 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

**Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)**