

WAKOL D 3330 Lepidlo na designové PVC podlahy

Technické informace

Oblast použití

Disperzní lepidlo na:

- PVC designové podlahy v dlaždicích a deskách do 120 cm délky.
- Ploché heterogenní PVC a CV podlahy v rolích

Na podklady vyrovnané vyrovnávací stěrkou WAKOL a penetrované WAKOL D 3040 penetračním koncentrátem zředěným vodou nebo WAKOL D 3035 disperzní penetrací

Také vhodné na kontaktní lepení

- PVC měkkých soklových lišt
- PVC schodišťové stupně a čel schodů

Na řádně připravený podklad v interiéru.

Speciální vlastnosti



1)



2)



3)

- Vhodné pod židle s kolečky
- Aplikace pomocí speciálního válečku
- okamžitě připraveno nést zátěž
- Bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- Vhodné na podlahové vytápění
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Žádné zbytkové otisky od stlačeného lepidla

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise

2) Emisně-certifikovaný stavební výrobek dle DIBT: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155,10-10

3) Emisní třída dle francouzských zákonů

Technické údaje

Základní složka:	Disperzní směs
Doba schnutí:	Cca 20 - 30 minut
Doba zpracovatelnosti:	Cca 180 minut
Čisticí prostředek:	Voda
Teplota skladování:	Vyšší než +5°C, citlivé na mráz
Doba skladování:	12 měsíců při pokojové teplotě
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS

Aplikace a spotřeba⁴⁾:

Speciální váleček 120 - 140 g/m² PVC designové podlahy, CV

Kontaktní lepení 200 - 250g/m² PVC soklové lišty, PVC designové podlahy

4) spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu

Podklad

Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18365. Podklad musí být rovný, trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek ovlivňujících přilnavost.

Podklad musí být vyrovnán vyrovnávací stěrkou WAKOL na cementové bázi. Pro zajištění hladkého povrchu doporučujeme použít špachtli. Před začátkem pokládky napenetrujte povrch vyrovnávací stěrky pomocí WAKOL D 3040 Penetračního koncentrátu zředěného s vodou v poměru 1:2, nebo WAKOL D 3035 disperzní penetrace. Penetraci nechte schnout alespoň 20 minut.

V případě použití anhydritové vyrovnávací stěrky WAKOL A 620 dodržte dobu schnutí minimálně 48 hodin. Před začátkem pokládky napenetrujte povrch vyrovnávací stěrky pomocí WAKOL D 3040 Penetračního koncentrátu zředěného s vodou v poměru 1:1, nebo WAKOL D 3035 disperzní penetrace. Penetraci nechte schnout alespoň 60 minut.

Aplikace

WAKOL D 3330 před použitím dobře promíchejte. Na napenetrovanou stěrku naneste rovnoměrnou souvislou vrstvu pomocí speciálního válečku tak, aby se netvořili kaluže. Váleček namáčejte přímo do nádoby s lepidlem. Na váleček během nanášení lepidla netlačte. Krytinu položte poté, co lepidlo WAKOL D 3330 PVC zcela zprůhlední. Krytinu dobře přitlačte.

Po položení podlahu uválcujte kloubovým válcem. Položená podlaha může být vystavena zatížení ihned po uválcování.

Podlahy s mírným napětím mohou být lepeny pomocí WAKOL D 3330 PVC kontaktním způsobem.

Důležité upozornění

Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D 3330 ohřát ve vytápěné místnosti. Všechny udávané hodnoty jsou měřeny při 20°C and 65% relativní vlhkosti vzduchu. V případě, že jsou v místnosti jiné klimatické podmínky, mohou se doby schnutí lišit.

WAKOL D 3330 nepoužívejte v místech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou vstupní haly a vlhké místnosti.

Pokud je podlaha vystavena přímému slunečnímu záření nebo zvýšené teplotě, použijte kvůli zvýšenému tepelnému napětí WAKOL D 3313 Multiflex s obsahem vláken, nebo WAKOL PU 270 polyuretanové lepidlo. Pokládku konzultujte s naším technickým oddělením.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích,

nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.

Tento technický list byl vydán 14.07.2015 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz

WAKOL D 3330 PVC Lepidlo na designové podlahy

Seznam schválených designových PVC podlah

Výrobce	Výrobní řada
AMORIM Deutschland GmbH & CO. KG	Amorim Design Vinyl
Amtico	Amtico Spacia
Armstrong DLW AG	Scala
Belcolor	Belco-Design Floor Diamant
Bodenboss	PVC-Designbelag
Cortex	Vinatura Klebevinyl
Designflooring International	Design flooring
Fatra, a.s.	Thermofix
Forbo	Allura wood Allura stone Allura abstract
Gerflor Mipolam GmbH	Artline Creation Insight
IVC Group	Moduleo Moduleo Spirit
Jordan GmbH	Design Plus
KARNDEAN International GmbH KARNDEAN International GmbH	Lightline Conceptline Projectline

Výrobce	Výrobní řada
LG Hausys Europe GmbH	Decotile
LSI Floors	LSI Designbelag
mFLOR	mFLOR
objectflor Art und Design Belags GmbH	Expona Design Expona Commercial Expona Domestic
PROJECT FLOORS GmbH	Light Collection Medium Collection Premium Collection
Windmoller Flooring GmbH	wineo® Designboden

Aktualizováno: 19.06.2015