

WAKOL D 3360 VersaTack

Technické informace

Oblast použití

Univerzální dispersní lepidlo na linoleum, kaučukové podlahy, textilní podlahy s fleecovou, latexovou pěnovou, syntetickou dvojitou nebo jutovou podložkou, tkané textilní podlahy, zátěžové koberce, homogenní a heterogenní PVC v dílcích dlaždicích a lamelách na savé podklady, a také na homogenní PVC a CV podlahy na savé i nesavé podklady.

Speciální vlastnosti



1)



2)



3)



4)

- Vhodné pod židle s kolečky
- Bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- Vhodné na podlahové vytápění
- Univerzálně použitelné

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise

2) Schválen jako námořní vybavení dle See-Berufsgenossenschaft Hamburg, Module B a Module D. Prohlášení o vhodnosti, viz. www.wakol.de.

3) Emisní třída dle francouzských zákonů

4) Emisně-certifikovaný stavební výrobek dle i.a.w. DIBT: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155,10-10

Technické údaje

Základní složka: Akrylátová disperze

Čisticí prostředek: Voda, než lepidlo zaschne

Doporučené nářadí: Zubatá špachtle s velikostí zubů dle TKB A1 nebo A2 na PVC- a CV, TKB A2 na pryžové podlahy, TKB A2 na textilní podlahy s latexovou pěnovou podložkou, TKB B1 nebo B2 na ostatní textilní podlahy, TKB B2 na vpichované koberce s fleecovou podložkou, TKB B1 na linoleum.

Velikost zubů závisí na struktuře spodní strany krytiny a musí vést k vytvoření souvislé vrstvy.

Spotřeba: Cca 250 - 550 g/m² v závislosti na velikosti zubů, podkladu a krytině

Doba schnutí: Cca 10 - 20 minut, v závislosti na velikosti zubů, podkladu a krytině

Doba zpracovatelnosti: Cca 20 - 30 minut

Teplota skladování: Vyšší než +5 °C, Citlivé na mraz

Doba skladování: 12 měsíců při pokojové teplotě

GISCODE: D1
EMICODE: EC1 PLUS

Podklad

Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18365. Podklad musí být rovný, trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek ovlivňujících přilnavost.

Nesavé a nerovné podklady vyrovnejte vhodnou vyrovnávací stěrkou WAKOL. Dodržte doporučení v technických listech stěrky a penetrace.

Pokládku PVC a CV na podklady s vysokou hustotou provádějte pouze kontaktním způsobem.

Lepení na nesavé podklady ve stádiu lepidla citlivém na tlak, může zvýšit zbytkové odsazení.

Aplikace

Lepidlo dobře promíchejte. Pomocí zubaté špachtle naneste na podklad souvislou vrstvu tak, aby se netvořily kaluže. Dodržte dobu schnutí a položte krytinu, dobře ji přitlačte. Po chvíli proveďte přitlačení znovu.

Pokud je to nutné, zatíže rohy podlahy, než lepidlo zaschne.

Při pokládce na nesavý podklad vyčkejte, dokud nezačne spojovací fáze. Po chvíli podlahu znovu přitlačte.

Důležité pokyny

Nepoužívejte při nižší teplotě než +15 °C. V případě chladného počasí nechte lepidlo i krytinu ohřát ve vytápěné místnosti.

Na lepení textilních podlah s PUR pěnovou podložkou použijte WAKOL D 3320 lepidlo na PVC.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.

Tento technický list byl vydán 24.10.2013 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz