

## WAKOL D 3055 Univerzální parketová penetrace

### Technické informace

#### Oblast použití

Disperzní penetrace vhodná na

- Betonové podklady
- Anhydritové podklady
- Sádroláknité desky pro suché podlahy

před následným lepením dřevěných podlah Wakol lepidly v interiéru.

#### Speciální vlastnosti



1)



2)

- Bez rozpouštědel dle definice TRGS 610
  - Vhodný na podlahové topení
  - Vhodný pod kolečkové židle
- 1) Dle kritérií GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials ) klasifikováno v normě EMICODE EC1 PLUS R: velmi nízké emise
- 2) Emisní třída dle francouzských zákonů

#### Technická data

Základní suroviny:	Polyuretanová disperze
Doba schnutí:	Na cementovém betonu 30 minut počkejte, než penetrace viditelně uschne; Na površích na bázi síranu vápenatého a sádroláknitých deskách cca 2 hodiny
Čistící prostředek:	Voda, pouze dokud penetrace nezaschne
Doba skladování:	12 měsíců při pokojové teplotě
Teplota skladování:	Minimálně +5°C, náchylné na mráz
GISCODE:	D1
EMICODE nach GEV:	EC1 PLUS
Aplikace a spotřeba <sup>4)</sup> :	
WAKOL penetrační váleček, velurový nebo pěnový váleček.	cca. 50 g/m <sup>2</sup> koncentrátu

4) Spotřeba závisí na struktuře a nasákavosti povrchu

## Podklad

Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18356 nebo 18365. Podklad musí být trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek ovlivňujících přilnavost. Použijte vhodný postup k odstranění separačních vrstev.

Podklad na bázi síranu vápenatého důkladně mechanicky vyčistěte a vysajte dle specifikací výrobce nebo platných norem.

## Aplikace a spotřeba

Penetraci v kanystru velmi dobře promíchejte, proveďte nátěr bez kaluží a počkejte na viditelné uschnutí penetrace než zahájíte lepení.

Pro nátěr použijte:

WAKOL Primer váleček, krátký velurový vlas nebo pěnový váleček  
Aplikujte 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

3) Spotřeba závisí na struktuře podkladu a absorpčních vlastnostech podkladu

## Důležité:

Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D 3318 ohřát ve vytápěné místnosti. Všechny udávané hodnoty jsou měřeny při 20°C and 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Dodržujte doporučené spotřeby lepidla

Nepoužívejte WAKOL D 3055 Universal parketovou penetraci jako penetraci pod nivelační stěrky.

Můžete použít pod WAKOL Z 640 a WAKOL Z 645 výplňové hmoty a WAKOL Z 505 Opravnou hmotu

## Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

Udržujte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečnou ventilaci! Během aplikace nejezte, nepijte ani nekuřte. V případě kontaktu s očima je neprodleně vypláchněte vodou. V případě kontaktu s pokožkou ji důkladně opláchněte. Náradí omyjte mýdlem vodou ihned po použití. Zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace, vody nebo na zem.

Informace pro alergiky jsou dostupné na +49 (0)6331/8001-144.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Tento technický list byl vydán 18.12.2014 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

**Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)**